



概要

DURALON SPCはフッ素化ポリエーテルによる革新的な表面改質で、耐久性のある単分子膜の防汚表面を実現しました。

用途

DURALON SPCはガラスやSiO₂コーティングされた表面に最も効果的です。

- 眼鏡レンズ
- 光学レンズ
- 光学フィルター
- ディスプレイ
- 鏡面
- ガラス

製品特性

DURALON SPC は表面に以下のような特性を追加します。

- 防汚性、表面への汚れ転移の低減
- 洗浄の容易さ、清掃性の向上
- 疎水性、撥水性の向上
- 油分をはじく、撥油性の向上
- 耐久性、耐摩耗性、微細なキズからの保護
- 低摩擦、表面平滑性の向上
- 低屈折率で、可視光域での高い透明度
- お客様の工程に合わせたドロップインソリューション

DURALON SPC



疎水性および疎油性コーティング

一般物性

特性 (*)	単位	DURALON SPC	SiO ₂ 基準表面
水の接触角	°	>116	48
表面張力	mN/m	11	54
静摩擦係数(1)	-	0.06	0.25
洗浄の容易さの性能	-	優れている	不良
耐指紋性能	-	良い	不良
耐摩耗性 (2)	°	>112	-

(*) 代表的な特性は、仕様に適したものではありません。

(1) ガーゼで測定

(2) 綿布で6,400回磨いた後の水の接触角、重量負荷: 2.5kg、スタンプサイズ: 15mm×25mm、力: 0.66kg / cm²、スタンプ硬度: 66A

塗る方法

ドライ塗布法	PVD (物理気相沉积)
ウェット塗布法	スプレー、ディップ、スピン、フロー

DURALON SPC

疎水性および疎油性コーティング

連絡先情報

COTEC GmbH

Frankenstraße 19
63791 Karlstein
Germany
Tel.: +49 6188 994 62 0
sales@cotec-gmbh.com



cotec-gmbh.com

SDC Technologies - 南北アメリカ
本社

45 Parker, Suite 100
Irvine, CA 92618 USA
電話番号: +1-714-939-8300
technicalsupport.ca@sdctech.com

SDC Technologies - ヨーロッパ
Unit 7, Avondale Industrial Estate
Pontrhydyrun, Cwmbran
NP44 1UG, Great Britain
電話番号: +44-1633-627030
technicalsupport.eu@sdctech.com

SDC Technologies - 中国
No. 1585 Gumei Road
Xuhui District
Shanghai 200233
PR China
電話番号: +86-21-61517768
customer-care.cn@sdctech.com

SDC Technologies
アジア太平洋地域、Pte
27 Tuas South Street 1
Singapore 638035
Singapore
customer-care.ap@sdctech.com

©2022 COTEC GmbH All rights reserved.
COTEC GmbH is a wholly-owned subsidiary
of SDC Technologies, Inc. SDC
Technologies is a wholly-owned subsidiary
of Mitsui Chemicals, Inc.
Version 06/2021

2/2

プロセスパラメーター

標準的なプロセスパラメーターは、要望に応じてご用意できます

保存と取り扱いの注意事項

ドライ塗布法用含浸錠剤 (PVD):

4℃~25℃の間で涼しく乾燥させて保存, 保存期間: 6か月
室温まで温めてから使用する

ウェット塗布法用の溶液 (PVD):

4℃~6℃の間で涼しく乾燥させて保存, 保存期間: 6か月
室温まで温めてから使用する

ウェット塗布法用の溶液 (スプレー、ディップ、スピン、フロー)

4℃~6℃の間で涼しく乾燥させて保存
室温まで温めてから使用する

梱包情報

ドライ塗布法用含浸錠剤 (PVD):

錠剤は個別に、不活性ガスを追加封入します

ウェット塗布法用の溶液 (PVD):

詳細はお問い合わせください

ウェット塗布法用の溶液 (スプレー、ディップ、スピン、フロー)

詳細はお問い合わせください

健康と安全 情報

本製品をお使いになる前に、安全データシート (SDS) をよく読んでご理解ください。健全性、物理的危険、環境的危険、予防措置の取り方および推奨応急処置について記載されています。SDSのコピーが必要な場合は、**の営業担当者またはカスタマーサービス担当者にご連絡ください。**

保証および責任 制限事項

ここに含まれる情報は、私たちの知る限りでは正確です。ここに記載されているコーティング溶液の特性および硬化したコーティングの特性は、DURALON SPC Proの典型的な値を表しており、規格値としては意味されていません。COTECは、ユーザーがあらゆる目的への適用性と適合性について独自のテストを実施することを主張します。ここに記載されている製品または処方への使用に関する声明は、特許または商標を侵害することを保証または許可するものと解釈してはならず、そのような使用から生じる侵害に対する責任は一切負いません。COTECの製品の保証範囲については、COTECの標準利用規約またはCOTECTとの購入契約を参照してください。

製品の出荷時期 & 発送

COTECの標準的な出荷までの期間は、注文された製品によって異なり、注文確認書に記載されています。COTECはいくつかの配送方法に対応します。どのオプションがおお客様のニーズに最もメリットをもたらすかは、COTEC 担当者にお問い合わせください。

