

CrystalChrome® ST

CrystalChrome 광색성 시스템을 위한 활성화제

제품 속성

물성	일반값
% 고체	4.0 - 7.0 %
점도 @25°C	2 - 4 cPs

사용법

CrystalChrome ST는 CrystalChrome 광색성 시스템으로 코팅되기 전, 기판 처리를 위해 오프라인 또는 인 라인 중 사용될 수 있습니다.

오프라인: 부분은 초음파로 약 5-10분 동안 60°C에서 CrystalChrome ST에 담겨야 합니다. 그런 다음, 코팅 전 인라인 세척 순환*을 통해 처리될 수 있습니다.

인라인: 부분은 초음파로 약 5-10분 동안 60°C에서 CrystalChrome ST에 담겨야 합니다. 처리 단계는 코팅 전 라인 세척 순환 내 가성 세척* 단계 전 또는 후에 수행될 수 있습니다.

사용 안내

CrystalChrome ST는 사용할 준비가 되도록 공급되며, 최적의 수행을 위해 4-7% 고체 % 범위 내에 유지되어야 합니다. 더 높거나 더 낮은 고체는 불완전 또는 과도한 처리 기판을 야기해 접착 실패의 결과를 낳을 수 있습니다. 고체는 정기적으로 측정되어야 하며, 초순수와/또는 CrystalChrome ST로 필요에 따라 조정되어야 합니다.

보건 및 안전 정보

본 제품을 사용하기 전에 먼저 SDS(Safety Data Sheet)를 숙독하십시오. SDS는 보건, 물리적 및 환경적 위험요소, 취급 시 예방 조치 및 응급처치 권장사항에 대한 정보를 제공합니다. **SDS 자료가 필요하신 분은 판매대리점 또는 고객센터 상담원에게 문의하십시오.**

보증 및 책임 한도

여기에 포함 된 정보는 당사가 알고있는 한 정확합니다. 여기에 나열된 코팅 용액 특성 및 경화 된 코팅 특성은 CrystalChrome ST의 일반적인 값을 나타내며 규격을 의미하지는 않습니다. SDC 는 사용자가 어떤 목적으로든 적용 가능성 및 적합성에 대한 자체 테스트를 수행해야한다고 권장합니다. 여기에 기술 된 제품 또는 공식의 사용에 관한 진술은 특허 또는 상표를 침해하는 보증 또는 라이선스로 해석되지 않으며 그러한 사용으로 인해 발생하는 침해에 대한 책임을지지 않습니다. SDC 제품의 보증 범위에 대해서는 SDC 표준 계약 조건 또는 SDC와의 구매 계약을 참조하십시오.

제품 가용 및 선적

CrystalChrome ST 의 일반적인 선적 리드타임은 발주 쿼럼 후 4주입니다. 선적방법은 선택 가능합니다. 귀사에 가장 적합한 선적방법을 선택하기 위해 SDC대리점으로 연락 주십시오.

보관 및 사용

CrystalChrome ST의 권장 보관 온도는 20 - 25°C입니다. 이 온도에서 보관한다면, 물품 수령일로부터 육(6) 개월 내 사용하실 것을 권장합니다.

CrystalChrome® ST는 주조형 기판 및 공장 하드 코팅 렌즈를 견디기 위해 CrystalChrome 광색성 시스템의 접착력을 촉진하도록 설계되었습니다.

SDC TECHNOLOGIES

연락 정보

SDC Technologies - Americas
Corporate Headquarters
45 Parker, Suite 100
캘리포니아 어바인 92618, 미국
전화: +1-714-939-8300
technicalsupport.ca@sdctech.com

SDC Technologies - 유럽
Unit 7, Avondale Industrial Estate
Pontrhydryn, Cwmbarn
NP44 1YG, Great Britain
전화: +44-1633-627030
technicalsupport.eu@sdctech.com

SDC Technologies - 중국
No. 1585 Gumel Road
Xuhui District
Shanghai 200233
PR China
전화: +86-21-61517768
customer-care.cn@sdctech.com

SDC Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.
27 Tuas South Street 1
Singapore 638035
Singapore
전화: +65-6210-6355
customer-care.ap@sdctech.com



Technologies

sdctech.com

CrystalChrome® is a registered trademark of SDC Technologies.

©2023 SDC Technologies, Inc. All rights reserved. SDC Technologies is a wholly-owned subsidiary of Mitsui Chemicals, Inc

20221012_ST