

# 技術データシート

## CrystalCoat® MP-2020B

### 多目的耐摩耗性コーティング材

#### 説明

CrystalCoat® MP-2020Bは、屈折率1.49の耐摩耗性ハードコート材です。

#### 製品特性

- 耐摩耗性
- 屈折率1.49は、1.5 ADC キャストレジン基材に最適です
- すべての標準レンズ基材に対応
- 反射防止コートとの適合性 AR

#### 保管と使用

MP-2020Bの推奨保管温度は4°Cです。この温度で元の密閉容器に保管した場合、受け取った日から3か月以内にMP-2020Bの使用を開始することをお勧めします。長期保存（3 - 6ヶ月）の場合は、MP-2020Bを-18°C（0°F）の冷凍庫に保存してください。

#### 溶液物性

性能	標準値
固形分 (%)	17.0~ 19.0%
25°C (cps) における粘度	< 6.0 cP
25°C 密度	0.950~ 0.970 g/ml
溶剤：水、メタノール、エタノール、イソプロパノール	

#### 硬化されたコーティング特性

性能	標準値
コーティング膜厚	1.5 ~ 3.5 μm
屈折率	1.49
バイエルテスト比率	≥ 5
密着性	100 %

#### 推奨運用ガイドライン

性能	標準値
環境条件	35~50%, 20~25°C (クラス100)
気流	フィルター処理済み、層流
コーティング温度	16~18°C
コーティングろ過	1 ~ 5 ミクロン (絶対ろ過精度)
引抜速度	1.3 ~ 2.5mm/秒
乾燥時間・温度	5~ -10分 (赤外線使用時)
硬化条件	
ヤストレジン	2 - 4 時間 95~ 110°C
ポリカーボネート	3時間 129°C



## SDC TECHNOLOGIES

### 連絡先情報

#### SDC Technologies - 南北アメリカ 本社

45 Parker, Suite 100

Irvine, CA 92618 USA

電話番号: +1-714-939-8300

technicalsupport.ca@sdctech.com

#### SDC Technologies - 欧州

Unit 7, Avondale Industrial Estate

Pontrhydryn, Cwmbran

NP44 1UG, Great Britain

電話番号: +44-1633-627030

technicalsupport.eu@sdctech.com

#### SDC Technologies - 中国

No. 1585 Gumei Road Xuhui District

Shanghai 200233

PR China

電話番号: +86-21-61517768

customercare.cn@sdctech.com

#### SDC Technologies アジア太平洋地域、

##### Pte

27 Tuas South Street 1

Singapore 638035

Singapore

電話番号: +65-6210-6355

customercare.ap@sdctech.com



sdctech.com

CrystalCoat® is a registered trademark of SDC Technologies, Inc.

Teflon® is a registered trademark of The Chemours Company FC, LLC.

Trivex® is a registered trademark of PPG.

20170601\_MP2020B

# CrystalCoat® MP-2020B

## 多目的耐摩耗性コーティング材

### 装置の準備

**装置の洗浄**：コーティング装置は、MP-2020B の使用前に洗浄して、汚染問題の危険性を回避しなくてはなりません。洗浄工程では、複数回の溶剤による濯ぎ（機器にあらかじめ使用されている材料と互換性のある溶剤を使用）を行った後、エタノールによる完全な濯ぎを行う必要があります。エタノールは、MP-2020B を使用した後の機器の洗浄にも使用してください。

**装置の材質**：MP-2020Bに曝露されているすべての機器表面は、ステンレス鋼、ポリプロピレンまたはテフロン®で構成する必要があります。その他の材料は、使用する前に MP-2020B との適合性をテストする必要があります。ポリ塩化ビニル（PVC）で作られた材料は、いかなる場合でも、MP-2020B やグリコールエーテルを含む他のプライマーやコーティング材と併用してはなりません。

### 基板の前処理とクリーニング

MP-2020Bを塗布する前に、部品は清潔で、表面の残留物がないようにしておくことが推奨されます。MP-2020Bを塗布する前に、ADCなどの硬質樹脂基材を水酸化ナトリウムまたは水酸化カリウムの水溶液でエッチングしてください。基材部分は、水酸化ナトリウム/水酸化カリウムの10~30%水溶液に、25~50℃で1~10分間浸漬します。適切な室温処理は、10%KOH処理を用いて15分間で行うことができます。濃度が高く、温度が高いほど、処理時間を短縮することができます。処理後、部品を純水で十分に洗浄し、苛性ソーダの残留物を完全に除去する必要があります。

ポリカーボネートにMP-2020Bを塗布する際には、プライマーの使用が必要です。Trivex®への塗布は、用途によってはプライマーを必要とする場合があります。MP-2020Bの他の基材への塗布については、SDC にお問い合わせください。

### 取扱説明

最適な性能を得るためには MP-2020Bを17~19%の固形分範囲に維持する必要があります。固形分が多すぎるまたは少なすぎると外観上の問題があり、コーティング材の堆積が厚すぎたり薄すぎたりすることがあります。固形分率は定期的に測定し、必要に応じてSM-320またはエタノールを添加して調整することが推奨されます。メタノール、イソプロパノールおよび1%未満の水を含む変性エタノール製剤を使用することができます。

### 健康と安全 情報

この製品を使用する前に、健康、身体、および環境への危険性、取り扱い上の注意および応急処置の推奨事項に関する情報を提供している安全データシート（SDS）を読んで理解してください。SDSのコピーについては、の販売またはカスタマーサービスにお問い合わせください 代表。

### 保証および責任 制限事項

ここに含まれる情報は、私たちの知る限りでは正確です。ここに記載されているコーティング溶液の特性および硬化したコーティングの特性は、MP-2020B の典型的な値を表しており、規格値としては意味されていません。SDCは、ユーザーがあらゆる目的への適用性と適合性について独自のテストを実施することを主張します。ここに記載されている製品または処方の使用に関する声明は、特許または商標を侵害することを保証または許可するものと解釈してはならず、そのような使用から生じる 侵害に対する責任は一切負いません。SDCの製品の保証範囲については、SDCの標準利用規約またはSDCとの購入契約を参照してください。

### 製品の出荷と入手可能性

MP-2020B の出荷の一般的な納期は、注文書の確認から4週間です。SDCはいくつかの発送方法を提供します。どのオプションが御社のニーズに最も適しているかを判断する為にSDCの担当者にご連絡ください。

ISO 9001:2015およびISO 14001:2015認証を取得

©2024 SDC Technologies, Inc. All rights reserved. SDC Technologies is a wholly-owned subsidiary of Mitsui Chemicals, Inc

